

	W/ ASNO CI WYSOKOELASTYCZNYCH PIANEK POLIURETANOWYCH								
TYPY PIANEK	VPHR 3030	VPHR 3038	VPHR 3227	VPHR 3528	VPHR 3532	VPHR3538	VPHR 3737	VPHR 4030	VPHR 4037
Metody bada									
G sto pozorna [kg/m3] PN-EN ISO 845: 2000	30	30	32	35	35	35	37	40	40
Napr enie ciskaj ce CLD [kPa 40%] PN-EN ISO 3386-1: 2000	3,05	3,48	2,57	2,69	3,30	3,78	3,42	3,05	3,78
Elastyczno przy odbiciu nie mniej ni [%] PN-EN ISO 8307: 2000	50	47	58	55	55	50	55	55	55
Odszta enie trwa e (50%) nie wi cej ni [%] PN-EN ISO 1856: 2004	5	6	5	5	5	6	5	5	5
Kolor standardowy	bia e jasno s e*	b ekitny bia e	bia e	bia e b ekitny	bia e ró owy niebieski*	bia e	zielony	bia e	bia e b ekitny* s e*

* na specjalne danie